

## Kurz-Anleitung Färbeextrakte

Wau-Color	0,5 – 5,0 %
Mad-Color	1,0 – 15 %
Cate-Color	5,0 – 15 %
Hema-Color	0,5 – 5 %
Fustic-Color	1,0-7,0 %
Coche-Color	0,5 – 5 %
Lac-Color	0,2 – 5,0 %

Woll/Seide-Beize                      ca. 10 % Alaun

Cellulose-Beize                      3 % Tanin und 10 % Alaun

Die Extrakte in ca. 40 ° warmen Wasser auflösen und ins Färbebad geben. Dann kommt das gebeizte Färbegut dazu. Den Kessel auf ca. 60 bis 70 ° erhitzen. Die Temperatur für ca. 30 Minuten halten.

Wollknoll GmbH

Forsthausstr. 7

74420 Oberrot-Neuhausen

Tel. 07977-910293

fritz@wollknoll.de